

Kvalitetsregler, NoblesseAsh

Största tillåtna fel som får förekomma för kvalitetsklassen framgår av tabellen. I ett kontrollparti ska minst 95% av golvbrädorna motsvara nedanstående regler. Uppträder ett fel med sitt tillåtna maximum, skall andra fel vara förhållandevis små. Å andra sidan kan ett fel som borde innebära nedklassificering tolereras, om brädan i övrigt ligger tydligt över minimumskravet. I praktiken skall därför helhetsintrycket spela in.

Där det i tabellen nedan anges antal gäller det för en brädlängd på 2,0 meter.

NoblesseAsh är en sortering med tydlig ådring, sparsamt med kvistar och livfull färgskiftning.

Kvistar

Enstaka svartkvist upp till Ø 15 mm godkänns. Antal 2 st.

Friskkvist upp till Ø 35 mm tillåts.

Barkringskvist

Tillåts ej.

Sprickor

Ändsprickor tillåts ej.

Mikrosprickor i ytan tillåts.

Spackling

Spackling görs för att förbättra ytan.

Om det saknas spackel i håligheter max Ø 5 mm i begränsad omfattning. Antal 1 st/m. Ev 2 st mindre än Ø 5 mm.

Urslag i kant

Tillåts ej.

Dimensionsfel

Breddvariation ±0,5 mm.

Ohyvlade ytor

Ej tillåtet på rätsidan. På baksidan och fjädern tillåts det fläckvis om inte monteringsförfarandet påverkas.

Ytbehandling

Brädan ska vara helt ytbehandlad, det får inte förekomma obehandlade fläckar.

Kupning

Max 1% av brädans bredd.

Omkant

Max 0,3 mm.

Vindskevhet

Max 5% av brädans bredd.

Kantkrok

Max 3 mm.

Vinkelfel

Max 0,2% av bredden.

Kutterslag

Framträdande tillåts ej.

Kutterbränt

Tillåts ej.

Hyvlingsurslag

Endast ett fåtal mindre urslag tillåts.

Insektshål

Tillåts ej på ovansidan.

Färgvariation

Färgvariationer tillåts.

Brunkärna tillåts.

Bark

Tillåts ej.

Vedstruktur

Golv i äkta trä kännetecknas med att fiberriktningen kan avvika från brädornas längdriktning, vilket ger olika struktur inte bara mellan olika brädor utan även inom samma bräda.