
FDV-DOKUMENTASJON

FORVALTNING / DRIFT / VEDLIKEHOLD

Amerikansk Rød Eik – Produktgruppe 6520

1 Leverandør

Fritzøe Engros AS
Postboks 2055
3255 LARVIK

Telefon: + 47 33 13 64 00
Telefaks: + 47 33 13 64 98

E-post: engros@fritzoe.no
Web: www.fritzoeengros.no

2 Produktnavn

Amerikansk rød eik

3 Produktbeskrivelse

Amerikansk rød eik vokser i det østlige USA og er meget vanlig. Fargen ligner am. hvit eik, men strukturen er mer «rett». Navnet kommer av fargen på løvet om høsten. Densitet er ca. 750 kg/m³. Fuktighetsinnhold er ca. 8-10%. Dimensjoner med betegnelse S2S er grovhøvlet på begge sider.

4 Egenskaper

Fint treslag å bearbeide maskinelt.
Forboring ved skruing e.l. anbefales. Am. rød eik egner seg utmerket til forskjellige overflatebehandlinger, og kan gi en veldig fin finish.
Hardt og tungt treslag.

5 Drift og vedlikehold

Vedlikeholdes som ubehandlet treverk. Kan brukes utvendig, men påkrevd med god overflatebehandling og vedlikehold.

6 Miljøpåvirkning

Amerikansk Rød Eik har ingen målbar effekt på innemiljø.

7 Avfallshåndtering

Avkapp og planker kan etter endt levetid sendes til kommunalt deponi og inneholder ikke farlig avfall. Varmeenergien kan gjenvinnes ved forbrenning.

8 Emballasje

Plast- og pappemballasje kan gjenvinnes.

9 Transport

Produktet er ikke klassifisert som farlig gods.