

# KoskiDeck

Golvskiva med wiramönster



**PLYWOOD**

KoskiDeck är finsk björk eller combiplywood belagd med en slitstark fenolfilm på båda sidor. Vid beläggningen pressas ett halksäkert wiramönster på en eller på båda sidor.

## KoskiDeck fördelar

- allround skiva för olika tekniska tillämpningar
- hög belastningskapacitet
- slitstark
- halksäker yta

KoskiDeck är idealisk för golvtillämpningar avsedda för hög belastningskapacitet.

## KoskiDeck användningsområden

- hästvagnar, släp
- fartygsdäck, golv i tågagnar
- lantbruk, lagerbyggnader
- lastbryggor
- gångbroar
- byggnadsställningar



## KOSKIDECK TEKNISK INFO

### Basplywood

Finsk björk eller combiplywood

### Limning

WBP exteriör enligt BS 6566, BFU 100 enligt DIN 68705, EN 636-3, EN 1084 klass A

### Beläggning

Brun fenolfilm 120/220g wiramönster, baksida 120 g/m<sup>2</sup> fenolfilm med slät eller wirayta

### Kantförsegling

Brun akrylfärg

### Tjocklekar

6,5, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 och 30 mm  
Andra mot förfrågan

### Storlekar

1200/1220/1250 x 2400/2440/2500 mm  
1200/1220 x 3000 mm  
1500/1525 x 3000/3050 mm

Fenolfilm 220 g/m<sup>2</sup> finns tillgängligt upp till 1900 x 4000 mm

Andra format mot förfrågan

### Vikt

Björk ca 700 kg/m<sup>3</sup>, combi ca 630 kg/m<sup>3</sup>

**PLYWOOD**

### Slitstyrka

Tabervärde 300 R (DIN 53799)

### Hjultest värde

Ca 4000 rörelser (beroende på beläggningen) med 300 kg belastning (SFS 3939)

### Övrig info

I handbook of Finnish Plywood finns data för elasticitetsmodul, böj- och tvärdragshållfasthet samt böjning vid olika spännvidder och belastningar.

### Bearbetningar

Borrningar och kantbearbetningar såsom T&G och fasningar mot förfrågan

### Certificat

EN ISO 9001, EN ISO 14001, SMS 1003-1, OHSAS 18001

Ovanstående information, som baseras på omfattande tester, skall endast användas som riktlinjer och ger inga garantier. Vi reserverar oss rätten att ändra specifikationer utan förvarning. Andra skador, än de som har uppkommit pga. tydligt verifierat produktions- eller service fel av leverantören, är användarens ansvar. Ersättning vid defekt produkt begränsas till dess värde.



KOSKISEN SKANDINAVIEN

Frölunda Smedjegata 4, S-42132 Västra Frölunda, Sverige  
tel +46 31 899 070, fax +46 31 899 071  
www.koskisen.com

