

Economy

Största tillåtna fel som får förekomma för kvalitetsklassen framgår av tabellen. I ett kontrollparti ska minst 95% av golvbrädorna motsvara nedanstående regler. Uppträder ett fel med sitt tillåtna maximum, skall andra fel vara förhållandevis små. Å andra sidan kan ett fel som borde innebära nedklassificering tolereras, om brädan i övrigt ligger tydligt över minimumskravet.

I praktiken skall därför helhetsintrycket spela in.

Där det i tabellen nedan anges antal gäller det för en brädlängd på 2,0 meter.

Gäller vid en fuktkvot på ca 8-12 %.

KVALITETSFEL

Frisk kvist

Tillåts utan begränsning.

Pärilkvist

Tillåts utan begränsning.

Svart- och barkringskvist

Fasta tillåts.

Rötkvist

Fasta tillåts.

Kvisthål

Enstaka mindre tillåts.

Kvist- och hyvlingurslag

3 st större tillåts.

Barkflag/Lyror

Tillåts.

Vresar

Får förekomma endast i den mån att virkesstyckets form ej påverkas, vres nära kant tillåts ej.

Kådlåpor

Små kantställda tillåts, max 2 st. Storlek max 2x30 mm. Flata tillåts inte.

Märg

Tillåts i begränsad omfattning, max 400 mm.

Röta/insektsskador

Tillåts ej.

Hanteringskador

Tillåts i mindre omfattning.

Blånad/Barkbrunt

Tillåts i begränsad omfattning.

Tjurved

Får förekomma endast i den mån att virkesstyckets form ej påverkas.

Tjärved

Tillåts.

Sprickor i brädor

Rätsidan: öppna genomgående tillåts max 10% av längden. Täta max 50% av längden tillåts. Baksidan: tillåts.

Sprickor i kvist

Tillåts.

Kantkrok

Maxpilhöjd ca 10 mm.

Kupning

Max 1,5% av brädans bredd.

Vindskevhet

Max 3 mm/25 mm bredd.

Omkant

Max 0,3 mm.

Kutterslag

Framträdande tillåts ej.

Kutterbränt

Tillåts i begränsad omfattning.

Vinkelfel i ändar

Enstaka kan förekomma.

Ohyvlade sidor

Rätsidan tillåts ej, baksidan tillåts fläckvis.

Dimensionsbredd

Max avvikelse $\pm 1,0$ mm.

Färgskillnad ytbehandling/trävirke

Förekommer.

Fläckvis ej ytbehandlat

Tillåts.

Vankant, undermått på fjäderbredd och notens underläpp

I princip ej tillåtet. Obetydliga undermått kan tillåtas om det inte inverkar på monteringsresultatet.