
FDV-DOKUMENTASJON

FORVALTNING / DRIFT / VEDLIKEHOLD

MDF FIBRALAC - Produktgruppe 3550

1 Leverandør

Fritzøe Engros AS
Postboks 2055
3255 LARVIK

Telefon: + 47 33 13 64 00
Telefaks: + 47 33 13 64 98

E-post: engros@fritzoe.no
Web: www.fritzoeengros.no

2 Produktnavn

MDF FIBRALAC

3 Produktbeskrivelse

MDF platene har ingen belegning. Platene har standard liming. Densitet er 730 – 800 kg/m³ Lagerføres i tykkelser 10, 16 og 19 mm. Platene har standard liming. Egner seg godt til bearbeiding og maling.

4 Egenskaper

Platene kan bearbeides med vanlig treverktøy. Plateformat er 3660 x 1830 mm. Platene benyttes til produksjon av møbler og innredninger.

5 Drift og vedlikehold

Platene behandles som vanlig treverk. Anbefales kun til innvendig bruk.

6 HMS

Håndtering av produktet krever ingen spesielle tiltak utover personlig verneutstyr.

7 Miljøpåvirkning

Produktet har ingen målbar effekt på miljøet.

8 Avfallshåndtering

Avkapp og plater kan etter endt levetid sendes til kommunalt deponi og inneholder ikke farlig avfall. Varmeenergien kan gjenvinnes ved forbrenning.

9 Emballasje

Plast- og pappemballasje kan gjenvinnes.

10 Transport

Produktet er ikke klassifisert som farlig gods.