
FDV-DOKUMENTASJON

FORVALTNING / DRIFT / VEDLIKEHOLD

Red Temperate Poppel – Produktgruppe 2005

1 Leverandør

Fritzøe Engros AS
Postboks 2055
3255 LARVIK

Telefon: + 47 33 13 64 00

E-post: engros@fritzoengros.noWeb: www.fritzoengros.no

2 Produktnavn

Red Temperate Poppel kryssfiner

3 Produktbeskrivelse

Tynne lag av poppel kryssfiner limes krysslågt, med ytterfiner av Kinesisk rød Bjerk platene formåssages og pusses. Platene leveres med kvalitet BB/BB. Treverket er ubehandlet og må behandles deretter ved bruk utendørs.

4 Egenskaper

Platene egner seg til bruk både innendørs og utendørs. Ved store svingninger i temperatur og luftfuktighet kan platene kve seg. Dette vil normalt gå tilbake når platene har akklimatisert seg.

5 Drift og vedlikehold

Vedlikeholdes som ubehandlet treverk. Ved utendørs bruk må platene overflatebehandles med beis, dekkbeis eller maling. Ved utendørs bruk må platene vedlikeholdes med et intervall som gjør at kantene og overflaten ikke blir direkte utsatt for fuktighet. Avhengig av påvirkning fra vær og vind vil et generelt vedlikeholds intervall med bruk av beis være årlig. Med dekkbeis eller maling bør man vedlikeholde med intervaller på 1-2 år. Særlig viktig er det med vedlikehold på kantene, siden beskyttelsen der vil slites hurtig og muligheten for inntrenging av fukt er store. Før platene overflatebehandles må platene påføres desinfiseringsmiddel, og deretter med sopp- og algedrepende middel før en eventuelt ny overflatebehandling utføres.

6 Miljøpåvirkning

Platene har ingen målbar effekt på innemiljø.

7 Avfallshåndtering

Avkapp og plater kan etter endt levetid sendes til kommunalt deponi. Varmeenergien kan gjenvinnes ved forbrenning.

8 Emballasje

Plast- og pappemballasje kan gjenvinnes.

9 Transport

Produktet er ikke klassifisert som farlig gods.