

# FDV-DOKUMENTASJON

FORVALTNING / DRIFT / VEDLIKEHOLD

## Filmbelagt landbrukskryssfiner – Produktgruppe 3030

### 1 Leverandør

Fritzøe Engros AS  
Postboks 2055  
3255 LARVIK

Telefon: + 47 33 13 64 00

E-post: [teknisk@fritzoengros.no](mailto:teknisk@fritzoengros.no)Web: [www.fritzoengros.no](http://www.fritzoengros.no)

### 2 Produktnavn

Filmbelagt landbrukskryssfiner.

### 3 Produktbeskrivelse

Filmbelagt landbrukskryssfiner er laget av trevirke fra nåletrær med 1,4mm tykke finer som er limt med Fenolharpikslim (WBP D4 lim) som er vær og kokebestandig. Platene er filmbelagt på begge sider og ytterfiner kvaliteten er I/I kvalitet som gir filmen en glatt overflate. Platene leveres med en side med grå melaminfilm i tykkelse 210 g/m<sup>2</sup>, og en side med hvit. Kantene er forseglet med akrylmaling og fuktighet i platene er maks 10%.

### 4 Egenskaper

Platene egner seg til bruk både innendørs og utendørs, og er ofte brukt innendørs i landbruksbygninger. Ved store svingninger i temperatur og luftfuktighet kan platene kve seg. Dette vil normalt gå tilbake når platene har akklimatisert seg.

### 5 Drift og vedlikehold

Overflaten til belegget er litt strukturert for å forbedre slitasje- og ripemotstand. Belegget er et polypropylen-belegg som har en lakkoverflate (polyuretanbasert lakk) som er elastisk, solid og sprekker ikke så lett. I tillegg er belegget fukt og UV-resistent som gir en hygienisk overflate. Overflaten er enkel å rengjøre med vann og vanlige rengjøringsmidler. Sterke syrer, alkalier og aceton kan forårsake visuelle endringer på overflaten. Fenolfilmen trenger generelt ikke vedlikehold, men ved brudd og sprekker sparkles og pusses disse, før man bruker en plastprimer før maling. Det anbefales å overflatebehandle med en 1 eller 2- komponent bil lakk eller en melamin-basert plastmaling. For å sikre ønsket utsende anbefales det å gjøre en prøve eller kontakt din maleleverandør.

### 6 Farger – RAL koder

Hvit 02 (RAL 9016) og Grå 02 (RAL 7040)

### 7 Miljøpåvirkning

Platene har ingen målbar effekt på innemiljø.

### 8 Avfallshåndtering

Avkapp og plater kan etter endt levetid sendes til kommunalt deponi og inneholder ikke miljøfarlig avfall.

### 9 Emballasje

Plast- og pappemballasje kan gjenvinnes.

### 10 Transport

Produktet er ikke klassifisert som farlig gods.