
FDV-DOKUMENTASJON

FORVALTNING / DRIFT / VEDLIKEHOLD

Accoya Terrassebord– Produktgruppe 8780

1 Leverandør

Fritzøe Engros AS
Postboks 2055
3255 LARVIK

Telefon: + 47 33 13 64 00

E-post: engros@fritzoengros.noWeb: www.fritzoengros.no

2 Produktnavn

Accoya terrasse, ubehandlet- og behandlet.

3 Produktbeskrivelse

Accoya terrassebord er bærekraftig trevirke fremstilt på en miljøvennlig måte - helt uten miljøgifter. Samtidig gir Accoya uovertruffen stabilitet og holdbarhet, og Accoya garanterer 50 års holdbarhet over vann, og 25 år om treverket er nedsenket i ferskvann. Ubehandlet treverk gråner til en jevn sølvgrå patina. Behandlede terrassebord er overflatebehandlet med Teknosprodukter og det er brukt fargekode RAL 7039.

4 Egenskaper

50 års garanti mot råte ved bruk over vann og 25 år i jorden i kontakt med ferskvann.

Accoya trevirke kan om ønskelig overflatebehandles med både transparente- og fargesystemer. Tester gjort hittil viser at Accoya absorberer oljebaserte produkter raskere enn vannbaserte. Ubehandlet Accoya oppnår en elegant sølvpatina etter 2-3 år. Accoya er utmerket til overflatebehandling siden treverket er meget formstabil. Bruksområder som dør- og vinduer, fasade, rekkverk, terrassegulv, utemøbler, innredninger, listverk osv.

5 Drift og vedlikehold

Vask.

Terrassevasken kan med fordel gjøres i fuktig vær eller ved regnvær, siden smusset i overflaten da sitter løsere. Ved vask bruk en stivbustet terrassekost og hageslange er gode rengjøringsverktøy. Steamvasker (maks 70 bar) kan benyttes, og virker effektivt på ubehandlet Accoya, men spyl varsomt for å unngå fiberreisning. Høytrykkspyler med maks 70 bar kan benyttes, men spyl varsomt for å unngå fiberreisning.

Obs! Steamvasker frarådes for overflatebehandlet Accoya.

Obs! Terrassevasker anbefales ikke da det lager små spor i overflaten.

Overflatebehandlet terrassebord.

Ønsker man å beholde utsende bør man ha et årlig vedlikehold. Terrassebordene kan etterbehandles med Teknos eller Jotun sine produkter i henhold til produsentens anvisning.

6 Miljøpåvirkning

Accoya har ingen målbar effekt på miljøet.

7 Avfallshåndtering

Avkapp og planker kan etter endt levetid sendes til kommunalt deponi og inneholder ikke farlig avfall. Varmeenergien kan gjenvinnes ved forbrenning.

8 Emballasje

Plast- og pappemballasje kan gjenvinnes.

9 Transport

Produktet er ikke klassifisert som farlig gods.