

---

# MONTERINGSANVISNING - DOKUMENTASJON

---

## Accoya terrassebord – Produktgruppe 8780

---

### 1 Leverandør

Fritzøe Engros AS  
Postboks 2055  
3255 LARVIK

Telefon: + 47 33 13 64 00

E-post: [engros@fritzoengros.no](mailto:engros@fritzoengros.no)

Web: [www.fritzoengros.no](http://www.fritzoengros.no)

### 2 Produktnavn

Accoya terrassebord av modifisert trevirke fra acetyliert Radiata-furu fra New Zealand

### 3 Produktbeskrivelse

Accoya er modifisert trevirke fra acetyliert Radiata-furu fra New Zealand. Accoya er meget formstabil, minimal krymping og vridning og bearbejdes på lik måte som vanlig treverk. UV-bestendig, med ett lyst, pent utseende.

### 4 Egenskaper

50 års garanti mot råte ved bruk over vann og 25 år nedsenket i ferskvann. Accoya-trevirke kan om ønskelig overflatebehandles med semi- og ikke-dekkende fargesystemer. Tester gjort hittil viser at Accoya absorberer oljebaserte produkter raskere enn vannbaserte. Ubehandlet Accoya oppnår en elegant sølvpatina etter 2-3 år. Accoya er utmerket til overflatebehandling siden trevirket er meget formstabil. Bruksområder som dør- og vinduer, fasade, rekkverk, terrassegulv, utemøbler, innredninger, listverk osv.

### 5 Lagring

Oppbevares på plant underlag med beskyttelse mot fukt og nedbør.

### 6 Kvalitet og utseende ved levering

#### Behandlet Accoya

Accoya terrassebord er behandlet med en transparent farge og kosmetiske variasjoner/fargenyanser kan forekomme, siden kjerne- og yteved kan ha forskjellig pigmentopptak.

**Harpikslutslag** - kan forekomme og har en toleranse på opptil 8 mm brede, 100 mm lange eller tilsvarende.

**Overflate sprekker** - kan forekomme og har en toleranse på opptil 1 mm brede og 250 mm lengde.

For bord med bredde på 200-300 mm gjelder opptil 1 stk. overflatesprekk per 50 mm bredde og ikke større enn 1 mm og 250 mm lang.

### 7 Montering

Før montering skal bordene kontrolleres for eventuelle synlige feil og evt. reklamasjoner skal meldes til forhandler omgående. Les hele monteringsanvisningen før monteringen starter. Accoya terrassebord 24x145mm, 24x195mm og 26mmx120mm m/sidespor kan monteres på cc 600mm bjelkeavstand.

Monteringen foretas med klips av typen Ligo, skruer medfølger. Fordelen med klipsene er at terrassebordene hviler på klipsene som gir en avstand på 6mm til bjelkene som gjør at man ikke trenger et sperrelag av f.eks. grunnmurspapp mellom bjelkene (CU-impregnerte) for å hindre at impregneringsvæske trekker opp terrassebordene. Det anbefales å påregne 10-15% kapp ved legging av Accoya terrassebord.

Ved montering uten klips og sidespor må det kun brukes rustfrie syrefaste skruer/innfesting av Accoya® A4. - eller tilsvarende kvalitet. Galvanisert kan ikke benyttes. Accoya® forborres før skruing/spikring.

Se gjerne Byggforskserien for planlegging og for generelle detaljer rundt montering av blant annet terrassegulv. Byggdetaljer 517.111 - "Treterrasser på terreng" viser dimensjoner og løsninger. Skal du bygge balkong se Byggdetaljer 526.111, "Utkraget trebalkong", eller 526.413 "Understøttet trebalkong".

---

# MONTERINGSANVISNING - DOKUMENTASJON

## 8 Liming

Accoya absorberer vann ulikt annet trevirke, og er tørrere. Dette gjør at enkelte limtyper vil være mindre egnet og/eller få endret herdetid. Egnede limtyper for Accoya er PU (Polyuretan), Epoxy, og EPI (emulsionpolymericocyanatog PRF (Fenol-resorcinollim). Resultat fra liming med PVAC (trelim, polyvinylacetat) varierer veldig, og anbefales ikke for utendørs bruk. Liming med MUF (Melaminurea-formaldehydlim) anbefales ikke.

## 9 Overflatebehandling

Dersom Accoya-trevirket skal overflatebehandles bør det holdes tørt før bearbeiding. Likevektsfuktigheten i Accoya tre er relativt tørt (3-5% under normale forhold). Tre som har mer enn 8% fuktinnhold har mest sannsynlig mye "fritt" vann, og bør derfor tørkes før bruk.

## 10 Avfallshåndtering

Avkapp og planker kan etter endt levetid sendes til kommunalt deponi og inneholder ikke farlig avfall. Varmeenergien kan gjenvinnes ved forbrenning.

## 11 Emballasje

Plast- og pappemballasje kan gjenvinnes.

## 12 Transport

Produktet er ikke klassifisert som farlig gods.